

PRO D50

Impermeabilizante asfáltico.

DESCRIPCION

PRO D50 es un compuesto bituminoso utilizado para impermeabilizar superficies de hormigón, mortero, ladrillo, maderas y estructuras enterradas. Es resistente a la penetración de humedad y de alta resistencia a los agentes atmosféricos. Se aplica en frío sobre superficies secas y húmedas.

INFORMACIÓN TECNICA

Apariencia : Líquido muy viscoso
Color : Negro
Densidad : 0,95 kg/l +/- 0,02 kg/l

USOS

PRO D50 es recomendado para los siguientes usos:

- Como impermeabilizante de aplicación en frío.
- En sistemas de monocapa o multicapas.
- En combinación con refuerzos de PRO VELO SINTETICO
- Como impermeabilizante en estructuras enterradas que van a estar en contacto continuo con humedad.
- Para proteger e impermeabilizar superficies verticales enterradas como cimientos, muros de contención, paredes exteriores de estanques, jardineras y sobrecimientos.
- Impermeabilización de losas de baño y cocina.
- Protección de elementos de hormigón armado.
- Impermeabilización de estructuras de puentes de hormigón.
- Para proteger paredes de cuartos fríos.
- Para pegar aislamientos térmicos sobre tuberías de refrigeración o ductos de aire acondicionado.

VENTAJAS

- No ofrece peligro para los aplicadores debido a su aplicación en frío.
- Permite su aplicación en superficies secas o levemente húmedas.
- Altamente impermeable.
- Anticorrosivo contra aguas agresivas, soluciones salinas ó ácidas.
- Viene listo para usar y es de fácil aplicación.
- Resistente a la intemperie.

RENDIMIENTO

450 g/m² – 500 g/m²

Estos datos de recubrimiento están basados sobre superficies de porosidad y textura promedio.

APLICACIÓN

- Todas las superficies donde se vaya a aplicar el **PRO D50** deben estar completamente limpias, libres de mugre, grasa, polvo y otros materiales sueltos que impidan una correcta adherencia a la superficie que se va a tratar y deben estar preferiblemente imprimadas con PRO PRIMER.
- La primera mano de imprimación con PRO PRIMER, se aplica mediante brocha o rodillo.
- PRO PRIMER debe colocarse mínimo ocho horas antes de pintar con **PRO D50**.
- Salvo especificación diferente, es aconsejable colocar siempre dos manos de **PRO D50**.
- Para aplicar la segunda mano de **PRO D50**, se debe verificar que la primera esté seca al tacto, este tiempo dependerá de las condiciones ambientales de la zona.
- En caso de que la base presente excesiva porosidad, rellene los poros previamente con una pasta confeccionada con **PRO D50** y cemento.
- Debe dejarse secar por espacio de dos días antes de pintar o cubrir con cualquier relleno.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

- **PRO D50** es inflamable mientras está fresco.
- Una vez seco, no es resistente a la acción de solventes.
- Es importante disponer de una buena ventilación durante su aplicación en recintos cerrados.
- Mantener envase cerrado mientras no se esté ocupando.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

PRO D50 debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado y bajo techo, protegido del calor intenso o de la llama abierta.

Vida útil de almacenamiento 12 meses.

PRO D50

Impermeabilizante asfáltico.

PRESENTACIÓN

Tambor de 180 kilos aprox.
Tineta de 18 kilos aprox.

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala.

Provequin S.A. se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.