

PRO PRIMER

Imprimante asfáltico.

DESCRIPCION

Es un compuesto bituminoso, utilizado como imprimante en impermeabilizaciones en superficies secas. Corresponde a una solución orgánica de alto poder de penetración, sellando y adhiriéndose a las superficies de hormigón, mortero, ladrillo y madera, haciéndolas impermeables y resistentes al vapor de agua.

INFORMACIÓN TECNICA

Apariencia : Líquido viscoso

Color : Negro

Densidad : 0,87 kg/l +/- 0,02 kg/l

USOS

PRO PRIMER es recomendado para los siguientes usos:

- Como imprimante en impermeabilizaciones con productos bituminosos como PRO DENSO, sobre techos, cubiertas, terrazas, muros de contención, estanques y maderas a la intemperie o bajo tierra.
- En la preparación e impermeabilización de cubiertas con fieltros de refuerzo en fibras de vidrio.
- Como barrera contra la humedad en losas bajo pisos de madera.
- Para ser empleada en: metales, bases de madera, albañilería, morteros y hormigones.
- En general sobre cualquier material donde se necesite de un sello durable creando una membrana que actúe como barrera de vapor, impermeable y de excelente resistencia a los agentes atmosféricos.

VENTAJAS

- Excelente adherencia a la mayoría de los soportes como mortero, concreto, ladrillo, metales, piedra, madera.
- Fácil y segura aplicación.
- Excelente adherencia a productos asfálticos.
- Su alta penetración en grietas y poros garantiza su perfecto sello, adherencia e impermeabilidad.
- Viene listo para usar.
- Resistente a la intemperie.
- Se aplica en frío.

RENDIMIENTO

Dependiendo de la porosidad de la superficie, para la imprimación se requiere:

Metales 100 gr/m²

Morteros De 150-300 gr/m²

Hormigones De 300-400 gr/m²

APLICACIÓN

El producto se suministra listo para su uso, se debe agitar antes de su aplicación en su envase original; aplique una sola capa de **PRO PRIMER** sobre superficies secas siempre limpias, libres de grasa, pintura o cualquier material suelto que impida una correcta adherencia al soporte, usando brocha, rodillo de felpa o aspersor. Los utensilios de trabajo y manchas eventuales pueden limpiarse con Aguarrás Mineral.

Tiempos de Secado (20 °C Y 50 % HR)

Al Tacto: 3 Horas

Total: 7 Horas

Estos tiempos pueden variar dependiendo de las condiciones climáticas.

El producto se debe dejar secar antes de aplicar el impermeabilizante **PRO DENSO**.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

- **PRO PRIMER** es inflamable mientras está fresco.
- Una vez seco, no es resistente a la acción de solventes.
- Es importante disponer de una buena ventilación durante su aplicación en recintos cerrados.
- Mantener envase cerrado mientras no se esté ocupando.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

PRO PRIMER debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado y bajo techo, protegido del calor intenso o de la llama abierta.

Vida útil de almacenamiento 12 meses

PRESENTACIÓN

Tambor de 180 kilos aprox.

Tineta de 18 kilos aprox.

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previo a su empleo en gran escala.

Provequin S.A. se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.

Provequin S.A.

La Estera 633, Lampa, Santiago

Tel. 226175500 – 225282084

Email: provequin@provequin.cl

www.provequin.cl