

PRO YESO TEXTURADO

Promotor de Adherencia para Yeso

DESCRIPCION

PRO YESO TEXTURADO es un producto formulado a base de polímeros y cargas minerales especiales. Está especialmente formulado para actuar como promotor de adherencia para yesos sobre superficies de hormigón y estucos.

INFORMACIÓN TECNICA

Apariencia	Líquido Viscoso granuloso
Color	Verde
Densidad (g/ml)	1,14 +/- 0,02
pH	7,0 +/- 1,0
Viscosidad brookfield	3500 - 5000cp
Contenido en solidos %	44 – 46

USOS

PRO YESO TEXTURADO es un adhesivo de alta calidad, diseñado para ser usado:

- Como puente de adherencia para enlucidos de yeso de alta fuerza adhesiva sobre mortero u hormigón en cielos, columnas, vigas y muros.
- Recomendado para aplicación de yeso proyectado sobre losas y muros de Hormigón.
- Planchas de fibrocemento y yeso cartón

VENTAJAS

PRO YESO TEXTURADO viene listo para ser usado, es de fácil y rápida aplicación, incluso proyectable

- Reduce notablemente los costos y tiempos de faena, al no ser necesario el puntereo para dar un perfil más adecuado para el anclaje del yeso.
- **PRO YESO TEXTURADO** se puede aplicar con anterioridad independiente de los avances de la aplicación del yeso.
- La rugosidad del grano permite el anclaje mecánico del yeso, sin aumentar el espesor de la aplicación
- Después de aplicado **PRO YESO TEXTURADO** fija el grano permitiendo aumentar la adherencia mediante anclaje mecánico
- Alta adherencia entre estructuras
- No es Inflamable
- No es corrosivo
- No es tóxico

RENDIMIENTO

- Rendimiento aproximado, en superficie lisa:

4 m²/Kg aplicado con brocha.

8 m²/Kg aplicado con rodillo pelo corto.

❖ *Este rendimiento es aproximado, las variaciones dependen de la rugosidad de la superficie.*

APLICACIÓN

Preparación de la Superficie

- La limpieza y tratamiento de la superficie es de vital importancia, para lograr una buena adherencia del yeso.
- La superficie de aplicación debe estar estructuralmente sana y completamente libre de polvo, grasa, aceite, pintura, membranas de curado.
- Para preparar la base y eliminar restos de algún compuesto superficial que interfiera con la adherencia, se recomienda tratar la superficie a través de sistemas mecánicos; luego se debe comprobar esparciendo un poco de agua sobre la base, si esta se absorbe significa que la superficie está lista para tratar; y si esta forma gotas sobre la superficie, significa que aún existen restos de desmoldante, grasa o aceite, por lo que debe ser tratada nuevamente, hasta obtener los resultados deseados.
- Para superficies pintadas, remover por medios mecánicos (lija, espátula o escobilla de acero) toda pintura suelta o dañada. Posteriormente eliminar todo el polvo superficial.
- El hormigón debe ser previamente humedecido antes de aplicar **PRO YESO TEXTURADO**

Aplicación

- Revolver enérgicamente hasta lograr la uniformidad del producto, antes de aplicar. Repetir la agitación periódicamente para mantener la homogeneidad del producto, y el grano disperso uniformemente.
- Aplicar **PRO YESO TEXTURADO** con brocha, rodillo fino pelo corto, sin diluir el producto. Aplicar formando una película delgada y homogénea. Evitar la formación de aposamientos o escurrimiento por exceso de producto.

Provequin S.A.

La Estera 633, Lampa, Santiago

Tel. 226175500 – 225282084

Email: provequin@provequin.cl

www.provequin.cl

PRO YESO TEXTURADO

Promotor de Adherencia para Yeso

Verificar al tacto, que el grano se encuentra presente y adherido.

Una vez aplicado **PRO YESO TEXTURADO**, se debe esperar un lapso de tiempo de aproximadamente 6 a 8 horas en verano, y 24 horas en invierno.

Este tiempo dependerá exclusivamente de las condiciones atmosféricas de humedad y temperatura.

Una vez que esté seca la película del promotor de adherencia y bien adherida, aplicar una carga de yeso de espesor no superior a los 2 cm.

Se recomienda realizar pruebas representativas en obra de manera de familiarizarse con su manejo y evaluar los resultados.

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los sustratos sobre los que se aplica o por efectos de la temperatura.

Provequin S.A. se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

- La temperatura ambiente y la del sustrato deben estar por sobre los 8°C.
- **PRO YESO TEXTURADO** es una dispersión acuosa, y su periodo de trabajabilidad se ve afectado por las variaciones de temperatura.
- No aplicar en capas gruesas.
- Por las excelentes propiedades adhesivas de **PRO YESO TEXTURADO**, se hace necesario limpiar frecuentemente las herramientas y lavar los equipos inmediatamente después de usarlos con agua.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

PRO YESO TEXTURADO debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado y bajo techo.

Vida útil de almacenamiento 12 meses.

PRESENTACIÓN

Tineta de 20 kilos .